



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

АРИСТОЩИТ®

Интерьер/экстерьер

Краска из яичной скорлупы

АШЛ30



≤ 50 г/л ЛОС**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА: Водный

ТИП СМОЛЫ: Уретановый алкид на водной основе

ЗАКАНЧИВАТЬ(ASTM D 523): Яичная скорлупа: 10–15% на метре 60°; 15–30% на метре 85° **ЦВЕТА:** Цвета могут быть смешаны в магазине или заказаны по специальному заказу.

ОТТЕНОЧНЫЕ ОСНОВЫ: L Колеруемый белый, M Medium, U Ultra Deep

ВЯЗКОСТЬ@77 °F/25°C(ASTM D 562): 98–105 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС
50 г/l (в комплекте)

МАКСИМУМ РАВОК(ЛОС с поправкой на реактивность)
50 г/l

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ(ASTM D 2697)

37,5% ± 2%

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ

54,1% ± 2%

ВЕС НА ГАЛЛОН(ASTM D 1475): 11,28 фунта.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 33,4%

* Первичные пигменты 22,3

Усиливающие пигменты 11,1

* Основные пигменты включают диоксид титана (TiO₂), а также все другие пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.

Транспортное средство – 66,6%

Смолы 18,6

Вода и добавки 48,0

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 4,0 мил

Сухой: 1,5 мил

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Приблизительно 350–400 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ: Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую удобоукладываемость, добавьте до 1/4 пинты (4 жидких унции) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 77 °F/25 °C(ASTM D 1640)

На ощупь: 45–90 минут

Повторный слой: через 4–6 часов*

Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависит от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА:

Кварты, одногаллонные, пятигаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ: Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Видеть **Рекомендации по хранению краски** Технический бюллетень на dunnedwards.com для получения дополнительной информации.

ОЧИСТКА:

Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ: Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. Не смешивать с другими продуктами.

СООТВЕТСТВУЕТ: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; Раздел CA 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; Продукт № 167, одобренный MPI; Сертифицировано CRGI Green Wise; Руководство FDA для смолистых и полимерных покрытий

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ: Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Все поверхности должны быть отверженными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, состаивания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли.

Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ОСТОРОЖНОСТЬ!** Состаивание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите одобренную NIOSH маску с фильтром твердых частиц N95, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите мытьем водой все поверхности. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность при подготовке поверхности», позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD, посетите веб-сайт www.epa.gov/lead или Агентство.
- Этот продукт не может ни вызывать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
- Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ГРУНТОВКИ

ГИПСОКАРТОН

Текстурированный:

Нетекстурированный:

С обезжиренным покрытием:

} **ВИНИЛАСТИК®Премиум (ВНПР00)**

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Штукатурка:

Наклонный бетон:

Заливается на месте:

Кирпич:

Бетонный блок:

Гладкий шпатель:

} **ЭФФ-СТОП®Премиум (ЭСР00)**

Гладкий БЛОКФИЛ®Премиум (SBPR00) или Гладкий БЛОКФИЛ®Выберите (SBSL00) SUPER-LOC®Премиум (SLPR00)

ДРЕВЕСИНА

Двери, отделка:

ДЕКОПРАЙМ™(DCPR00), УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00) БЛОК-ИТ®Премиум (BIPR00) или ЭЗ-ПРАЙМ®Премиум (EZPR00)-ТОЛЬКО СНАРУЖИ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Мазонит:

Оргалит:

} **ДЕКОПРАЙМ™ (DCPR00), УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00) или БЛОК-ЭТО®Премиум (BIPR00)**

МЕТАЛЛ

Железо:

БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00) или ЭНДУРАПРАЙМ®Грунтовка по металлу (ENPR00)

Цветной:

УЛЬТРАЩИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00)

Оцинкованная сталь:

УЛЬТРАЩИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или * УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)

* Для случайного использования на оцинкованных

: DTМ (Direct to Metal): ARISTOSHIELD можно наносить непосредственно на металл на надлежащим образом подготовленных стальных поверхностях путем нанесения двух (2) слоев ARISTOSHIELD. Примечание: для лучшей защиты от коррозии рекомендуется нанести один (1) слой грунтовки BLOC-RUST Premium и два (2) слоя финишного покрытия ARISTOSHIELD.

** Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью, аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenvisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRLG.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

АРИСТОЩИТ®

Интерьер/экстерьер

Краска из яичной скорлупы

АШЛ30

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH фильтрующую маску N95 для твердых частиц. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды - для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); сополимерная смола (запатентованная); Нефелиновый сиенит (37244-96-5); Фосфат цинка (7779-90-0).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov