



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

БЛОК-РУСТ® Премиум

Интерьер/экстерьер

Грунтовка для металла с защитой от ржавчины

BRPR00-2-RO КРАСНЫЙ ОКСИД



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА: Вода

ТИП СМОЛЫ: Алкид на водной основе

ЗАКАНЧИВАТЬ (ASTM D 523): 3–9% на метре 60°

ЦВЕТА: Красный оксид

ВЯЗКОСТЬ @ 77 °F/25 °C (ASTM D 562): 92–98 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС
50 г/л (в комплекте)

МАКСИМУМ РАВОК (ЛОС с поправкой на реактивность)
40 г/л

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ (ASTM D 2697)
41,0% ± 2%

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ
54,0% ± 2%

ВЕС НА ГАЛЛОН (ASTM D 1475): 10,59 фунтов.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 25,0%

Транспортное средство – 75,0%

* Первичные пигменты 5.7

Алкидные смолы 26.9

Пигменты, подавляющие ржавчину 5.6

Вода и добавки 48.1

Усиливающие пигменты 13.7

* Основные пигменты включают диоксид титана (TiO₂), а также все другие пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 4,9 мил

Сухой: 2,0 мил

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Приблизительно 275–325 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ: Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую удобоукладываемость, добавьте до 1/4 пинты (4 жидких унций) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 77 °F/25 °C (ASTM D 1640)

На ощупь: 1–2 часа

Повторный слой: через 4 часа

Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависят от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА: Карты, одногаллонные, пятигаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ: Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Видеть Рекомендации по хранению краски Технический бюллетень на dunnedwards.com для получения дополнительной информации.

ОЧИСТКА: Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ: Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. Не смешивать с другими продуктами.

СООТВЕТСТВИЕ: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; ЧЭС раздел 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Кредит 2; Сертифицировано CRGI Green Wise

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ: Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ОСТОРОЖНОСТЬ:** Соскабливание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите одобренную NIOSH маску с фильтром твердых частиц N95, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите мытьем водой все поверхности. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность при подготовке поверхности», позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD, посетите веб-сайт www.epa.gov/lead или Агентство.
- Этот продукт не может ни вызвать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
- БЛОК-РУСТ® Премиум** можно использовать на голых поверхностях из черного металла (внутри и снаружи) при условии, что на них нет ржавчины, прокатной окалины и других загрязнений. Перед любой попыткой подготовки поверхности необходимо удалить масло и жир с помощью очистки растворителем SSPC-SP1. Используйте коммерческий пакет SSPC-SP6 Пескоструйная очистка или очистка электроинструментом SSPC-SP11 до голого металла для удаления прокатной окалины, ржавчины или других загрязнений и придания поверхности шероховатости. Металл, подвергнутый пескоструйной обработке или только что очищенный, необходимо в тот же день покрыть грунтовкой, чтобы предотвратить повторное загрязнение.
- БЛОК-РУСТ® Премиум** необходимо повторное покрытие в течение 7 дней для обеспечения надлежащей адгезии отделочного слоя.
- Минимум 2 мил сухой пленки требуется на чистых черных металлических поверхностях для адекватной коррозионной стойкости. В зависимости от поверхности и/или условий воздействия может потребоваться дополнительное наращивание сухой пленки. В тяжелых условиях эксплуатации нанесите два слоя **БЛОК-РУСТ® Премиум** для лучшей защиты от коррозии.
- БЛОК-РУСТ® Красный оксид премиум-класса (BRPR00-2-RO)** рекомендуемый первый слой под более темными верхними слоями.
- Не наносите при относительной влажности выше 80% в течение первых 24 часов высыхания, так как это может повлиять на эффективность грунтовки.
- Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВКИ ДЛЯ

МЕТАЛЛ

Железо:

БЛОК-РУСТ® Премиум белый (BRPR00-WH) или **БЛОК-РУСТ®**

Красный оксид премиум-класса (BRPR00-RO) BLOC-RUST®

Цветной:

Премиум белый (BRPR00-WH) или **БЛОК-РУСТ® Красный**

оксид премиум-класса (BRPR00-RO) ULTRASHIELD® Грунтовка

Оцинкованная сталь:

для оцинкованного металла (ULGM00) или **УЛЬТРА-ГРИП®**

Премиум (UGPR00)

* Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью, аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenwisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRGI.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

БЛОК-РУСТ® Премиум

Интерьер/экстерьер

Грунтовка для металла с защитой от ржавчины

BRPR00-2-RO КРАСНЫЙ ОКСИД

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH фильтрующую маску N95 для твердых частиц. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды – для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); Алкидная смола (63148-69-6); Каолиновая глина (1332-58-7); Тальк без асбеста (14807-96-6); Красный оксид железа (1309-37-1).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov