



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

ЭВЕРЕСТ®

Слабый запах | Плоская внутренняя краска с

нулевым содержанием летучих органических соединений
EVER10



≤ 5 г/л ЛОС**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА:Водный **ТИП СМОЛЫ:**100% акрил

ЗАКАНЧИВАТЬ(ASTM D 523):Flat: 2–3% на метре 60°; 3–4% на метре 85°

ЦВЕТА:Цвета могут быть смешаны в магазине или заказаны по специальному заказу.

ОТТЕНОЧНЫЕ ОСНОВЫ:L. Колеруемый белый, M Medium, U Ultra Deep

ВЯЗКОСТЬ@77 °F/25°C(ASTM D 562):95–103 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС 2 г/л (по методу испытаний ASTM D 6886) **МАКСИМУМ РАВОК**(ЛОС с поправкой на реактивность) 1 г/л

ПРИМЕЧАНИЕ. «Ноль летучих органических соединений» означает «Без добавления органических растворителей». (Следовые количества летучих органических соединений могут присутствовать в качестве остаточных компонентов других ингредиентов. Компания Dunn-Edwards использует красители с нулевым содержанием летучих органических соединений; другие добавки могут увеличивать выбросы летучих органических соединений.)

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ(ASTM D 2697)

40,0% ± 2%

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ

57,0 ± 2%

ВЕС НА ГАЛЛОН(ASTM D 1475):11,70 фунтов.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 40,5%

* Первичные пигменты 20,5 Транспортное средство – 59,5%
Укрепляющие пигменты 20,0 Акриловые смолы 15,0
Вода и добавки 44,5

* Основные пигменты включают диоксид титана (TiO₂), а также все другие пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 3,7 мил Сухой: 1,5 мил

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Приблизительно 375–425 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ:Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую удобоукладываемость, добавьте до 1/4 пинты (4 жидких унций) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 77 °F/25 °C

На ощупь: 30–60 минут. Повторный слой: 2–4 часа
Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависят от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА:Кварты, одногаллонные, пятигаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ:Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Видеть *Рекомендации по хранению красок* технический бюллетень на dunnedwards.com для получения дополнительной информации.

ОЧИСТКА:Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ:Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. **Не смешивать с другими продуктами.**

СООТВЕТСТВУЕТ:ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; Раздел CA 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Кредит 2; Одобренный MPI продукт № 53, № 53X-Зеленый, № 143; Золотой сертификат CRGI Green Wise

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: EVEREST Flat является самовсасывающим на большинстве поверхностей. Для ранее окрашенных поверхностей, которые должным образом отремонтированы по мере необходимости, может быть достаточно одного (1) слоя. Для правильно подготовленных новых поверхностей обычно требуется два (2) слоя. Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ОСТОРОЖНОСТЬ:**Соскабливание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите одобренную NIOSH маску с фильтром твердых частиц N95, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите промывкой водой всех поверхностей. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность подготовки поверхности», позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD или посетите сайт www.epa.gov. правительство/руководство или асбест, либо обратитесь в местное или государственное управление здравоохранения.
- Этот продукт не может ни вызвать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
- Эта краска содержит консервант, препятствующий росту плесени на поверхности пленки краски.
- На гипсокартонных покрытиях уровней 4 и 5 используйте **ВИНИЛАСТИК Плюс** разбавить 10% чистой воды (3/4 пинты на галлон или 1/2 галлона на 5 галлонов) для лучшего проникновения.
- Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ГРУНТОВКИ

ГИПСОКАРТОН

Текстурированный:
Нетекстурированный:
С обезжиренным покрытием:

ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Плюс (VNPL00)

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Штукатурка:
Наклонный бетон:
Заливается на месте:
Кирпич:
Бетонный блок:
Гладкий шпатель:

ЭФФ-СТОП®Премиум (ESPR00)

ДРЕВСИНА

Двери, отделка:

ДЕКОПРАЙМ™ (DCPR00), или
УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Мазонит:
Оргалит:

ДЕКОПРАЙМ™ (DCPR00),

МЕТАЛЛ

Железо:

БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00) или ЭНДУРАПРАЙМ™
Грунтовка по металлу (ENPR00)

Цветной:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00)
или **БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00)**

Оцинкованная сталь:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или
*** УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)**

* для случайного использования на оцинкованных

** Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью, аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenwisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRGI.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

ЭВЕРЕСТ®

Слабый запах | Плоская внутренняя краска с

нулевым содержанием летучих органических соединений

EVER10

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH фильтрующую маску N95 для твердых частиц. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды – для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); сополимерная смола (запатентованная); Нефелиновый сиенит (37244-96-5); Каолин кальцинированный (92704-41-1).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov