

PAENINSULA ULTRAMATT

СВЕРХМАТОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 346

ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для оформления интерьеров в ногу с самыми современными стилями и направлениями. Эксклюзивная матовая отделка "ultramatt" с однородным и элегантным внешним видом, тщательный подбор цветов, вдохновленный итальянскими художественными традициями, являются идеальным сочетанием для создания эксклюзивных, современных и модных интерьеров. Высокая укрывистость и пятноотталкивающие свойства облегчают нанесение и уход. Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС) пластификаторов и формальдегида. Имеет классификацию А+ согласно французскому министерскому указу о качестве воздуха в помещениях.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- поверхности из новой или уже окрашенной древесины.
- поверхности из предварительно обработанного металла.
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности ». Не наносить на не просохшие поверхности.

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, богатую танином. Для того чтобы уменьшить образование темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном растворе
- Классификация качества воздуха в помещении: А+

Классификация UNI EN 13300:

- Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс 1
- Блеск EN ISO 2813: 2,5, матовая
- Укрываемость ISO 6504-3: класс 2 расход di 7 м кв/л

Дополнительные характеристики:

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 кг/л
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25 °C и 65% влажности.): через 30 минут; для повторного окрашивания через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержанна. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным противоплесневым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На поверхности их гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019.
- На старые непрочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную грунтовку ISOMARC 4410111 или АТОМО 8840001 микронизированную грунтовку.
- Для получения гладких поверхностей на пористой неровной основе рекомендуется нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

Деревянные поверхности:

- Прошкурить, чтобы удалить заусенцы из древесных волокон и острые края.
- Удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Нанесите UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 или.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся металлические чешуйки, а также любые следы ржавчины.
- Удалить все слои старой скальывающейся краски и

PAENINSULA ULTRAMATT

СВЕРХМАТОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 346

прошкурить все поверхность.

- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.
- Удалить все следы пыли и грязи.
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

Оцинкованные поверхности, алюминий и легкие сплавы:

- Удалите следы окислов путем механической или ручной очистки.
- Тщательно обезжирить подходящими щелочными растворами или растворителем.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить всю поверхность, чтобы придать ей шероховатость.
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на участки, где имеется ржавчина.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

- Относительная влажность воздуха: <75%

- Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

- Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисточка, валик, опрыскиватель

Нанесение распылением рекомендуется на деревянные и металлические поверхности для достижения оптимального эстетического результата с более гладкой и однородной поверхностью.

- Количество слоев: минимум 2 слоя.

- Разведение: водой

. кисть, валик: готов к использованию или максимум на 10%

.распыление: 10%.

- Для улучшения характеристик отделки необходимо подготовить поверхности так, чтобы они были идеально ровные и гладкие.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала 10-11 м. кв. /л на слой на гладких покрытия со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 0,5 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водеемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сверхматовая декоративная отделка для внутренних работ

PAENINSULA ULTRAMATT серии 346 на основе акриловых смол в водной дисперсии, наносить на предварительно подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя в количестве, определенном в зависимости от поглощения поверхности.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

II SAN MARCO GROUP гарантирует, что предоставленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.