



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

СПАРТАВЕЛЛ®

Интерьер

Плоская краска
SWLL10



≤ 50 г/л ЛОС**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА: Водный | ТИП СМОЛЫ: Акриловый сополимер

ЗАКАНЧИВАТЬ (ASTM D 523): Flat: 0,5–2% на метре 60°; 1–2% на метре 85°

ЦВЕТА: Стандартные цвета: швейцарский кофе.

ОТТЕНОЧНЫЕ ОСНОВЫ: Колеруемый белый, М Средний

ВЯЗКОСТЬ @ 77 °F/25 °C (ASTM D 562): 93–103 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС 15 г/л (в комплекте) | МАКСИМУМ РАВОК (ЛОС с поправкой на реактивность) 10 г/л

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ (ASTM D 2697) 37,5% ± 2% | ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ 54,5% ± 2%

ВЕС НА ГАЛЛОН (ASTM D 1475): 11,60 фунтов.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 40,2% | Транспортное средство – 59,8%

* Первичные пигменты 18.1 | Винилакриловые смолы
Укрепляющие пигменты 22.1 | 11.7 Вода и добавки 48.1

* Основные пигменты включают диоксид титана (TiO₂), а также все другие пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 4,0 мил | Сухой: 1,5 мил

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Приблизительно 350–400 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ: Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую укладываемость, добавьте до 1/4 пинты (4 жидких унций) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 77 °F/25 °C (ASTM D 1640)

На ощупь: 30–60 минут. | Повторный слой: 2–4 часа

Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависят от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА: Одногаллонные, пятигаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ: Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Видеть Рекомендации по хранению краски Технический бюллетень на dunnedwards.com для получения дополнительной информации.

ОЧИСТКА: Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ: Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. Не смешивать с другими продуктами.

СООТВЕТСТВУЕТ: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; Раздел CA 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Кредит 2; Продукт № 53, одобренный MPI; Сертификация CRGI GreenWise

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ: Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ОСТОРОЖНОСТЬ:** Соскабливание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите одобренную NIOSH маску с фильтром твердых частиц N95, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите мытьем водой все поверхности. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность подготовки поверхности» или позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD, посетите веб-сайт www.epa.gov/lead или Агентство.
- Этот продукт не может ни вызвать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
- Эта краска содержит консервант, препятствующий росту плесени и грибка на поверхности пленки краски.
- На гипсокартонных покрытиях уровней 4 и 5 используйте **ВИНИЛАСТИК Плюс** с разбавителем 10% чистой воды (3/4 пинты на галлон или 1/2 галлона на 5 галлонов) для лучшего проникновения.
- Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ГРУНТОВКИ

ГИПСОКАРТОН

Текстурированный:
Нетекстурированный:
С обескременным покрытием:

ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Плюс (VNPLO0)

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Штукатурка:
Наклонный бетон:
Заливается на месте:
Кирпич:
Гладкий шпатель:
Бетонный блок:

ЭФ-СТОП®Премиум (ESPR00), ЭФ-СТОП®Выберите (ESSL00) или ФЛЕКС-ПРАЙМ®Выберите (FPSL00)
СУПЕР-ЛОК®Премиум (SLPR00) Гладкий BLOCFIL Премиум (SBPR00) или Гладкий выбор BLOCFIL (SBSL00)

ДЕРЕВО/СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО – ИНТЕРЬЕР

Облицовка, двери:
Мазонит:
Оргалит:

ДЕКОПРАЙМ™ (DCPR00), УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00) или УЛЬТРА-ГРИП®Выберите (UGSL00)

МЕТАЛЛ

Железо:

БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00) или ЭНДУРАПРАЙМ®Грунтовка по металлу (ENPR00)

Цветной:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00)

Оцинкованная сталь:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или * УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)

* для случайного использования на оцинкованных

** Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью, аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenwisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRGI.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

СПАРТАВЕЛЛ®

Интерьер

Плоская краска

SWLL10

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH фильтрующую маску N95 для твердых частиц. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды – для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); сополимерная смола (запатентованная); Нефелиновый сиенит (37244-96-5); Каолин, кальцинированный (92704-41-1); Кварц (14808-60-7).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov