



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

СУПРЕМА®

Интерьер
Плоская краска
СПМА10



≤ 50 г/л ЛОС**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА:Водный **ТИП СМОЛЫ:**Акриловый сополимер

ЗАКАНЧИВАТЬ(ASTM D 523):Flat: 2–3% на метре 60"; 2–3% на метре 85"

ЦВЕТА:Стандартные цвета: швейцарский кофе и черный.

ОТТЕНочные основы:L Колеруемый белый, M Medium, U Ultra Deep

ВЯЗКОСТЬ@77 °F/25°C(ASTM D 562):95–105 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС
50 г/л (в комплекте) **МАКСИМУМ РАВОК**(ЛОС с поправкой на реактивность)
25 г/л

ТВЕРдые Вещества по объему(ASTM D 2697)
41,0% ± 2% **ТВЕРдые Вещества по весу**
57,0% ± 2%

ВЕС НА ГАЛЛОН(ASTM D 1475):11,91 фунта.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 42,9% Транспортное средство – 57,1%
* Первичные пигменты20.8 Винилакриловые смолы
Укрепляющие пигменты22.1 13.4 Вода и добавки 43.7
** Основные пигменты включают диоксид титана (TiO₂), а также все другие пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 3,7 мил Сухой: 1,5 мил

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Приблизительно 375–425 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ:Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую удобоукладываемость, добавьте до 1/4 пинты (4 жидких унции) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 77 °F/25 °C (ASTM D 1640)

На ощупь: 30–60 минут. Повторный слой: 2–4 часа
Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависят от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА:Кварты, одногаллонные, пятигаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ:Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Видеть *Рекомендации по хранению краски* Технический бюллетень на dunnedwards.com для получения дополнительной информации.

ОЧИСТКА:Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ:Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. **Не смешивать с другими продуктами.**

СООТВЕТСТВУЕТ:ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; Продукт № 53, одобренный MPI; Сертифицировано CRGI Green Wise

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: SUPREMA Flat является самовсасывающим на большинстве поверхностей. Для ранее окрашенных поверхностей, которые должным образом отремонтированы по мере необходимости, может быть достаточно одного (1) слоя. Для правильно подготовленных новых поверхностей обычно требуется два (2) слоя. Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, связующих веществ и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ОСТОРОЖНОСТИ:**Соскабливание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите маску с фильтром для твердых частиц N95, одобренную NIOSH, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите мытьем водой все поверхности. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность при подготовке поверхности», позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD, посетите веб-сайт www.epa.gov/lead или Агентство.
- Этот продукт не может ни вызвать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
- Эта краска содержит консервант, препятствующий росту плесени на поверхности пленки краски.
- На гипсокартонных покрытиях уровней 4 и 5 используйте **ВИНИЛАСТИК Плюс** разбавить 10% чистой воды (3/4 пинты на галлон или 1/2 галлона на 5 галлонов) для лучшего проникновения.
- Не наносить, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ГРУНТОВКИ

ГИПСОКАРТОН

Текстурированный:
Нетекстурированный:
С обесжиренным покрытием:

ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00)
ВИНИЛАСТИК®Плюс (VNPLO0)

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Штукатурка:
Наклонный бетон:
Заливается на месте:
Кирпич:
Бетонный блок:
Гладкий шпатель:

ЭФФ-СТОП®Премиум (ESPR00)

ДРЕВСИНА

Двери, отделка:

ДЕКОПРАЙМ™(DCSPR00)

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Мазонит:
Оргалит:

ДЕКОПРАЙМ™(DCSPR00)

МЕТАЛЛ

Железо:

БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00) или **ЭНДУРАПРАЙМ™Грунтовка по металлу (ENPR00)**

Цветной:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или **БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00)**

Оцинкованная сталь:

УЛЬТРАЦИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или *** УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)**

* для случайного использования на оцинкованных

** Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью, аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenwisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRGI.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

СУПРЕМА®

Интерьер

Плоская краска

СПМА10

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH фильтрующую маску N95 для твердых частиц. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды – для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); Нефелиновый сиенит (37244-96-5); сополимерная смола (запатентованная); Пемза (1332-09-8).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov