

ОПИСАНИЕ

Ого — декоративно-отделочный материал для создания неповторимой шелковистой поверхности с глянцевым эффектом — современной или (в зависимости от способа нанесения) под старину.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренней отделки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не содержит свинца
- Не пахнет
- Создает переливающийся эффект
- Обладает повышенной устойчивостью к распространению огня
- Готова к применению

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Металлик бархатистое
Кроющая способность	≈ 12–14 м ² на 1 кг на 1 слой; необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания на ощупь	30 мин – 1 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	40–45 микрон в зависимости от способа нанесения
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	3В согласно стандарту ASTM 3359 В
Плотность	1,18 г/см ³
Содержание твердого вещества	35 %
Вязкость	25 000–30 000 Па * с (шпатель № 6, скорость 20 об./мин) при 25 °С
Содержание летучих органических соединений (ЛОС)	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).
Основа	350/00 Linen, Obscure 360

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ GREENGUARD GOLD.

Это соответствие означает, что наша продукция отвечает в том числе следующим строительным нормам и программам:

- CHPS 2.2.2 «Краски и покрытия»;
- LEED 2008, LEED 2009 и LEED V4.

Продукт соответствует стандарту:

- UL 2818 «Золотой стандарт ограничения эмиссии химических веществ строительными и отделочными материалами и предметами обстановки» от 2013 г.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о невыдержанности. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На загрунтованную и очищенную поверхность нанести два слоя состава CoAcryl.

Нанести продукт Ого на всю поверхность разнонаправленными мазками с помощью кельмы из стали Inox. Не дожидаясь высыхания, разровнять хаотичными движениями назад-вперед для создания эффекта бархатистости.

После полного высыхания нанести таким же образом второй слой.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 4 кг
- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 1 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

ORO

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ



МЫТЬЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мытьем принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu

