

HYGGE Paint

Aster

Глубокоматовая

Видеотехника



Интерьерная
краска

Степень
блеска — 3%

Стойкость
истиранию —
2 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 14 дней

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	5-7%	5%
Давление	100-120 бар	80-100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	210, 310	208, 308
Сопла Graco серии FFLP поверхность	514-516	514-516
Сопла Graco серии LP поверхность	515-517	515
Расход в один слой	220 мл/м ²	200 мл/м ²
Температура	20-25°C	20-25°C
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт-краска, 1 слой	грунт-краска, 1 слой
Колеровка грунта в цвет краски	нет	да
Количество слоёв	1 слой по грунт-краске	1 слой по грунт-краске
Время между слоями	мокрый по мокрому, 1-2 часа	мокрый по мокрому, 1-2 часа
Смещение факела - перекрытие	1/3 - 2/3	1/5, обязательно увеличить скорость проводки

Рекомендации по нанесению от WAGNER	База А	База С
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412		120 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	120 бар 5% разбавления	80 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	2-4 подача материала 0% разбавления	2-4 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	2-7 подача материала 10% разбавления	4-7 подача материала 10% разбавления

Нанесение валиком	База А
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	14 мм
Расход в один слой	100 мл/м ²
Расход в два слоя	200 мл/м ²
Температура	20-25 °C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	ГГП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	3-4 часа

