

# HYGGE Paint

Silverbloom Глубокоматовая

Видеотехника



Интерьерная  
краска

Степень  
блеска — 3%

Стойкость  
истиранию —  
1 класс

Ввод в экс-  
плуатацию  
через 14 дней

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	5-7%	3-5%
Давление	80-100 бар	80-100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208-210, 308-310	208-210, 308-310
Сопла Graco серии FFLP поверхность	514-516	514-516
Сопла Graco серии LP поверхность	515	515 можно, но не стоит
Расход в один слой	200 мл/м <sup>2</sup>	200 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25 °С	20-25 °С
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт-краска, 1 слой	грунт-краска, 1 слой
Колеровка грунта в цвет краски	нет	да
Количество слоёв	1 слой по грунт-краске, можно красить в 2 слоя	2 слоя по грунт-краске, но можно открасить в 1 слой
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа	мокрый по мокрому — 1-2 часа
Смещение факела - перекрытие	1/3 - 2/3	1/5, обязательно увеличить скорость проводки

<b>Рекомендации по нанесению от WAGNER</b>	<b>База А</b>	<b>База С</b>
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412	170 бар 0% разбавления	180 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	120 бар 0% разбавления	130 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	8-10 подача материала 0% разбавления	5-8 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	5-9 подача материала 0% разбавления	8-11 подача материала 0% разбавления

<b>Нанесение валиком</b>	<b>База А</b>
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	10-14 мм
Расход в один слой	90 мл/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	180 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°С
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	ГГП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	3-4 часа

