DERUFA САЛОН КРАСОК

профессиональные краски • высокоточная колеровка • декоративные покрытия • деревозащитные составы

# ИНТЕРЬЕР-7

серия ПРОФ

**Водно-дисперсионная, белая, шелковисто-матовая краска высшего качества для внутренних и наружных работ**

Для окрашивания **стен** и потолков в помещениях, где требуется особо устойчивое к истиранию и мытью покрытие. Пригодна для использования во влажных помещениях. Обладает высокой укрывистостью – в большинстве случаев достаточно нанести краску всего в один слой. Отлично подчеркивает рельеф структурных обоев под покраску. Благодаря высокой эластичности образуемой пленки позволяет скрывать мелкие дефекты (трещины и т.п.) Колеруется в светлые, средние и насыщенные тона. **Сертифицирована для применения в лечебных учреждениях и предприятиях пищевой промышленности.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФАСОВКА

2,7 л; 9 л

### СОСТАВ

Связующее:дисперсия на основе сложного тройного полимера
Разбавитель: вода
Сухой остаток: 58-60%
Вязкость: 10500-11500 мПа·с
Кислотность: pH 7,5 – 8,5
Степень перетира: макс. 30 мкм
Плотность: около 1,3 кг/л

### СВОЙСТВА

- Экологически чистая
- Без запаха
- Быстро сохнущая
- С высокой стойкостью к загрязнению и мытью
- С высокой укрывистостью
- Эластичная
- Паропроницаемая
- Влагостойкая
- Не желтеющая со временем
- Пожаро-взрывобезопасная

### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Шелковисто-матовая.

### ВЫСОКОТОЧНАЯ КОЛЕРОВКА

Белая – база А (светлые тона).
Полупрозрачная – база ВА, ВС (средние тона).
Прозрачная – база С (насыщенные тона).
Краска ИНТЕРЬЕР-7 колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Перед колерованием большого объема краски рекомендуем заказать пробник выбранного цвета (от 0,2 до 1 л). Это необходимо для того, чтобы избежать ошибки, связанной с цветовосприятием при разном освещении (дневном или искусственном свете). Если в наших веерах вы все же не выберете нужный оттенок (более чем из 50 тысяч), то мы воспроизведем (считаем-подгоним-заколеруем) на 100% оттенок, считанный с вашего образца (фрагмента плитки, обоев, ткани, штукатурки) с помощью считывающего цвет прибора – спектрофотометра.

### РАСХОД МАТЕРИАЛА

Около 90мл/м$^2$ на один слой по гладкой загрунтованной поверхности. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносить кистью валиком или способом безвоздушного распыления (airless). Рабочие инструменты после использования промыть теплой водой.

### МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+5°С подложки и окружающего воздуха.

### НАНЕСЕНИЕ/РАЗБАВЛЕНИЕ

Краска наносится в 1-2 слоя (см. «Расход материала»). Для окраски контрастных поверхностей (частично шпатлеванных, окрашенных в разные насыщенные цвета и т.д.) рекомендуется нанести грунтовочный слой белой краской, разбавленной водой не более, чем на 10%, для придания поверхности однотонности. Это позволит уменьшить количество последующих слоев при нанесении основной краски.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% покрытие высыхает через 1-2 часа и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие способно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и повышенной влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.
**ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать образования видимых стыков отдельных участков окрашиваемой поверхности, краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

### ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- цементные и гипсовые штукатурки;
- гипсовые строительные панели;
- все виды бетонов;
- облицовочный кирпич;
- поверхности, окрашенные дисперсионными, клеевыми и другими красками и штукатурками;
- металлические поверхности;
- деревянные поверхности и древесные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, ОСП и т.п.).

# ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОДЛОЖЕК

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов. Следы старой краски и грязь следует тщательно удалить. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью.

**Цементные штукатурки:**
Свежеоштукатуренные стены не следует окрашивать в течение 2-4 недель. Места обновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. Грубопористые, впитывающие, имеющие осыпь песка, пылящие и легкие минеральные штукатурки предварительно обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund».

**Гипсовые штукатурки:**
Гипсовые штукатурки зашлифовывают, обеспыливают, затем наносят «Tiefgrund».

**Гипсовые строительные панели:**
На впитывающие панели наносится «Tiefgrund». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «Acrylgrund».

**Панели из гипсокартона:**
Предварительно сошлифовываются шпатлевочные заусенцы, после чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund».

**Бетон:**
Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций, после чего поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund».

**Пористый бетон:**
Покрывают грунтовкой «Acrylgrund».

**Кладка из облицовочного кирпича:**
Окрашивается без предварительной подготовки.

**Покрытия, не обладающие несущей способностью:**
Неспособные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «Acrylgrund», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «Tiefgrund».

**Покрытия на основе клеевой краски:**
Смыть до основания. Нанести «Tiefgrund».

**Покрытия, обладающие несущейспособностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:**
Окрашиваются без дополнительной подготовки.

**Поверхности с налётом плесени:**
Удалить наслоения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытиезависит от вида и свойств подложки.

**Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:**
Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятнаводы очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «Tiefgrund».

**Металлические поверхности:**
После соответствующей очистки от грязии ржавчины загрунтовать поверхность1-2 раза антикоррозийным грунтом для металлов (алкидным или акриловым). Окрашивать поверхность 1-3 раза (см. «Расход материала») неразбавленной краской.

**Дерево и древесные материалы:**
Окрашиваемая поверхность предварительно зашлифовывается для придания шероховатости и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т.п. обработать «Extrem Wood Grund».

**Небольшие дефекты:**
После соответствующей подготовки заделать акриловой шпатлевкой «LF», согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ**
В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наши представительства.

**Техническая информация:**
Принимая во внимание разнообразие видов подложек и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он обязан самостоятельно проверить пригодность наших материалов для использования в конкретных целях и наконкретных объектах без нарушения технической документации.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Хранение:**
В прохладном месте при температуре не менее +5°C.

**Утилизация отходов:**
Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

**Меры предосторожности:**
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При нанесении краски методом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «туман», пользоваться защитными средствами (респиратором). Не допускать попадания в канализацию.