



moulin-paint.ru

## CHATEAU (ШАТО)

Универсальная матовая акрил-уретановая краска для наружных работ

Универсальная матовая водно-дисперсионная акрил-уретановая краска для наружных работ. Экологична, без резкого запаха, не содержит органических растворителей. Высокая адгезия позволяет наносить продукт на сложно окрашиваемые поверхности. Содержит добавки от плесени и грибка.

Краска предназначена для наружных работ, для окраски дерева, штукатурки, каменной или кирпичной кладки, панелей на цементной основе, а также металлических поверхностей с использованием специальных грунтов.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** подходит для нанесения на фасады и цоколи жилых домов, промышленных и торговых помещений. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей. Не применяется для поверхностей, ранее окрашенных известковыми и силикатными красками. Допускается использование для внутренних работ: подходит для нанесения на оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, полиуретан, бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП и ДВП, деревянные поверхности (только в сухих помещениях), обои под покраску, металлические решетки и радиаторы.

**ПОДГОТОВКА:** очистить поверхность от пыли и любых загрязнений. Снять старую краску с ранее окрашенных поверхностей, отшлифовать, удалить пыль, покрыть шпатлевкой соответствующего назначения и дождаться полного высыхания, после чего тщательно отшлифовать и удалить остатки пыли. При нанесении на пористые и впитывающие поверхности рекомендуется использовать грунтовку Moulin Appret для повышения адгезии и более экономичного расхода краски, а также кроющую грунтовку Moulin Resistance для достижения лучшего финишного результата.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** перед использованием обязательно перемешайте содержимое банки. Краска готова к применению без разбавления. В случае необходимости вы можете разбавить краску чистой фильтрованной водой: не более 3% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 5% при распылении. Определение необходимости и процента разбавления зависит от способа нанесения, используемого инструмента, условий окружающей среды и характеристик окрашиваемой поверхности. Рекомендуется наносить 2 слоя краски. Работы проводить при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

**КОЛЕРОВКА:** краска является базой. База А предназначена для колеровки краски в пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски. База С предназначена для колеровки краски в насыщенные оттенки и используется исключительно в колерованном виде. Использование краски из одной партии гарантирует идеальное совпадение оттенка.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** по завершении покрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно влияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** в закрытой таре, при температуре выше +5°C, вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.



# Moulin

Triomphe de la Couleur



Тара: 0,45 л, 2,7 л, 9 л

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 года в невскрытой заводской упаковке при строгом соблюдении условий хранения. Дата изготовления и номер партии расположены на упаковке или стикере. После использования тару утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** краска на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе с краской использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Тип</b>	Акриловая краска
<b>Плотность</b>	1,41 кг/л (база А); 1,32 кг/л (база С)
<b>Степень блеска</b>	7%, матовая
<b>Сухой остаток</b>	По весу 62% (база А); по весу 49% (база С)
<b>Расход</b>	10–12 м <sup>2</sup> /л на один слой по ровной невпитывающей поверхности; 6–8 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности
<b>Условия нанесения</b>	t от +10°C, влажность <80%
<b>Время высыхания</b>	4 часа при t (10±2)°C и относительной влажности (80±5)%. Нанесение второго слоя не ранее чем через 12 часов
<b>Стойкость к истиранию</b>	1 класс по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13 300 (Стойкость краски к мытью достигается не ранее чем через три недели после нанесения)
<b>Разбавитель</b>	Вода