

HYGGE Paint

Kløver

Матовая

Видеотехничка



Интерьерная
краска

Степень
блеска — 7%

Стойкость
истиранию —
1 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 21 день

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	один слой — 5-7%, два слоя — 10%	один слой — 3-5%, два слоя — 7-10%
Давление	80-100 бар	80-100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	один слой — 512-514, два слоя — 512	один слой — 512-514, рекомендуется два слоя — 512
Сопла Graco серии LP поверхность	515	
Расход в один слой	один слой — 180-200 мл/м ² два слоя — 340-360 мл/м ²	один слой — 180-200 мл/м ² два слоя — 340-360 мл/м ²
Температура	20-25°С	20-25°С
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт-краска, 1 слой	грунт-краска, 1 слой
Колеровка грунта в цвет краски	нет	да
Количество слоёв	1-2 слоя в зависимости от задач	2 слоя по грунт-краске; в 1 слой, если цвета несложные
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа
Смещение факела	1/3	1/5, обязательно увеличить скорость проводки

Нанесение валиком	Универсальное решение
Разбавление под валик вне зависимости от базы	не более 10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	8-10 мм
Расход в один слой	80-90 мл/м ²
Расход в два слоя	160-180 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	ГПП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	4 часа

Важно

После вскрытия банки краску необходимо процедить через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Техническая карта составлена совместно с центром «Малярное дело»

г. Москва, ул. Ивантеевская, 13, корп. 1
 av.reshetnikov@inbox.ru
 +7 (926) 427 07 45
 +7 (929) 628 36 43

