



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

ИЗЫСКАННЫЙ® 100% акрил

Матовая краска для интерьера
EXQT10



≤ 50 г/л ЛОС**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП РАСТВОРА:Водный **ТИП СМОЛЫ:**100% акрил

ЗАКАНЧИВАТЬ(ASTM D523):Матовость: 3–8% на метре 60° и 85°;

ЦВЕТА:Цвета могут быть смешаны в магазине или заказаны по специальному заказу. Стандартные цвета: классический белый и черный.

ОТТЕНОЧНЫЕ ОСНОВЫ:L Колеруемый белый, M Medium, U Ultra Deep

ВЯЗКОСТЬ@77 °F/25°C(ASTM D 562):88–98 КУ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС 50 г/л (по методу испытаний ASTM D 6886)	МАКСИМУМ РАВОК (ЛОС с поправкой на реактивность) 15 г/л
--	---

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ (ASTM D 2697) 45,5% ± 2%	ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ 62,1 ± 2%
---	--

ВЕС НА ГАЛЛОН(ASTM D 1475):11,93 фунта.

СОСТАВ ПО ВЕСУ

Пигмент – 42,2%	Транспортное средство – 57,8%
* Первичные пигменты22,5%	Твердые вещества смолы
Укрепляющие пигменты19,6%	15,9 % Вода и добавки 42,0 %

* Основные пигменты включают в себя все пигменты, непосредственно повышающие укрывистость этой краски.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ НА СЛОЙ

Влажный: 3,3 мил	Сухой: 1,5 мил
------------------	----------------

РАСХОД НА СЛОЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ
Приблизительно 425–475 кв. футов на галлон, в зависимости от состояния поверхности и методов нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ:Это покрытие предназначено для нанесения без разбавления или разбавления при нормальных условиях окружающей среды и применения. Если необходимо сохранить хорошую удобоукладываемость, добавьте до 1/4 pintы (4 жидких унции) чистой воды на галлон покрытия.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 77 °F/25 °C(ASTM D 1640)

Сухой на отлип: 30–60 минут.	Повторный слой: 2–4 часа
------------------------------	--------------------------

Время высыхания и время нанесения следующего слоя зависит от температуры, влажности и толщины пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:Кисть, валик, безвоздушное распыление

УПАКОВКА:Кварты, одногаллонные контейнеры

ХРАНИЛИЩЕ:Хранить в сухом месте. Беречь от замерзания. Защитите от температур выше 110°F в течение длительного периода времени. Экстремальные температуры могут привести к тому, что краска станет непригодной для использования. Дополнительную информацию см. в Техническом бюллетене по передовым методам хранения краски на сайте dunnedwards.com.

ОЧИСТКА:Теплая мыльная вода

УТИЛИЗАЦИЯ:Для получения информации о местных возможностях утилизации ненужных остатков краски позвоните в отдел обслуживания клиентов Dunn-Edwards по телефону 1-888-DEPAINT или посетите сайт www.dunnedwards.com. **Не смешивать с другими продуктами.**

СООТВЕТСТВУЕТ:ARB 2007 SCM & CALGreen 2019; Раздел CA 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2.LEED v4 EQ Credit 2; Продукт, одобренный MPI, № 53, № 138; Сертифицировано CRGI Green Wise; Руководство FDA для смолистых и полимерных покрытий.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:Доступно на сайте dunnedwards.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: ИЗЫСКАННАЯMatte является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Для ранее окрашенных поверхностей, которые должным образом отремонтированы по мере необходимости, может быть достаточно одного (1) слоя. Для правильно подготовленных новых поверхностей обычно требуется два (2) слоя.г. Все поверхности должны быть отвержденными, чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, разрыхлителей и других загрязнений. Удалите всю рыхлую, отслаивающуюся или известковую краску с помощью шлифовки, соскабливания или других подходящих методов. Заделайте все трещины, дыры и другие дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки. Затем отремонтированные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости и очистить от пыли. Глянцевые поверхности следует матировать, чтобы обеспечить шероховатость поверхности для хорошей адгезии.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ**
- ОСТОРОЖНОСТЬ:**Соскабливание или шлифовка поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может привести к выделению пыли, содержащей свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Носите одобренную NIOSH маску с фильтром твердых частиц N95, чтобы избежать вдыхания пыли. Используйте пылесос HEPA для очистки и закончите мытьем водой все поверхности. Для получения дополнительной информации см. брошюру Dunn-Edwards «Безопасность подготовки поверхности» или позвоните на горячую линию Агентства по охране окружающей среды США по телефону 1-800-424-LEAD, посетите веб-сайт www.epa.gov/lead или Агентство.
 - Этот продукт не может ни вызвать, ни предотвратить, ни вылечить рост плесени, грибка или других форм грибка. Избыточная влажность и недостаточная вентиляция – основные условия, способствующие их росту. Исправьте любые такие условия перед покраской.
 - Эта краска содержит консервант, препятствующий росту плесени на поверхности высохшей пленки краски.
 - На гипсокартонных покрытиях уровней 4 и 5 используйтеВИНИЛАСТИК Плюсразбавить 10% чистой воды (3/4 pintы на галлон или 1/2 галлона на 5 галлонов) для лучшего проникновения.
 - Не наносите, если температура воздуха или поверхности ниже 50°F.

ГРУНТОВКИ

ГИПСОКАРТОН Текстурированный: Нетекстурированный: С обезжиренным покрытием:	ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00) ВИНИЛАСТИК®Премиум (VNPR00) ВИНИЛАСТИК®Плюс (VNPL00)
КАМЕННАЯ КЛАДКА Штукатурка: Наклонный бетон: Заливается на месте: Кирпич: Бетонный блок: Гладкий шпатель:	ЭФФ-СТОП®Премиум (ESPR00)
ДРЕВСИНА Двери, отделка:	ДЕКОПРАЙМ™(DCPR00) или ULTRA-GRIP®Премиум (UGPR00)
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО Мазонит: Оргалит:	ДЕКОПРАЙМ™(DCPR00)
МЕТАЛЛ Железо: Цветной:	БЛОК-РУСТ®Премиум (BRPR00) или ENDURAPRIME®Грунтовка по металлу (ENPR00) ULTRASHIELD®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или BLOC-RUST®Премиум (BRPR00)
Оцинкованная сталь:	УЛЬТРАЩИТ®Грунтовка для оцинкованного металла (ULGM00) или * УЛЬТРА-ГРИП®Премиум (UGPR00)

* для случайного использования на оцинкованных



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

ИЗЫСКАННЫЙ® 100% акрил

Матовая краска для интерьера
EXQT10

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

*** Этот продукт был протестирован и сертифицирован Coatings Research Group Inc., международной испытательной лабораторией, организованной лакокрасочной промышленностью и аккредитованной ISO, на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам, как показано на сайте www.greenwisepaint.com. Данн-Эдвардс является членом CRGI.*

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: Вдыхание аэрозольного тумана или пыли от шлифовки может быть вредным. Используйте при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров, распыленного тумана и шлифовальной пыли. При распылении или шлифовании надевайте одобренную NIOSH маску для твердых частиц N95. Избегайте контакта с кожей и глазами. Не глотать. Закройте контейнер после каждого использования. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При проглатывании немедленно дайте выпить 1 или 2 стакана воды – для получения экстренной информации позвоните по телефону 1-800-222-1222. При затрудненном дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ •

Ингредиент (CAS #): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); сополимерная смола (запатентованная); Керамическая микросфера (66402-68-4); Силикагель (112926-00-8).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov