

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 56 %
Плотность	~ 1,5 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	8–10 м²/л
Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300