ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ГРУНТОВКОЙ

Primer 1:3

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью предназначена для предварительной подготовки поверхностей к окрашиванию внутри и снаружи помещений. В основе состава акриловая дисперсия, которая проникает в пористую структуру основания, связывает мелкие частицы и укрепляет поверхностный слой. Грунтовка частично снижает впитываемость, улучшает сцепление с последующими отделочными материалами. В состав включены биоцидные добавки для защиты основания от плесени и грибка в зонах риска. Подходит для обработки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсовых, гипсокартонных, газобетонных и деревянных поверхностей в пределах настоящей инструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ, предварительная подготовка поверхности к окрашиванию
Плотность	1,01 кг/л
Расход на 1 слой	6-15 м2/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	Не ниже +5 °C
Влажность при нанесении	Не выше 80 %
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания	1 час при 20 °C и относительной влажности 65 % (допуск: 2 °C и 5 %)
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	0,9 л, 3 л, 10 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических сое-динений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсовых, гипсокартонных, газобетонных и деревянных поверхностей, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Применяется для укрепления мелящих и побеленных оснований внутри помещений, а также при наружных работах по бетонным основаниям, цементным штукатуркам и фасадным шпатлевкам перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не наносить на отслаивающиеся и слабодержащиеся покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир и другие загрязнения.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
Ранее окрашенная поверхность	Снять скребком отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать и очистить от пыли. Известковую краску или меловую побелку удалить. Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Дефекты зашпатлевать материалом по назначению. После высыхания отшлифовать и удалить пыль. Глянцевым поверхностям придать шероховатость наждачной бумагой.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности	Недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности должны окончательно высохнуть в течение 20-30 дней. Трещины и неровности зашпатлевать и выровнять. После высыхания поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты	Зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков закрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места крепления ленты.
Деревянные поверхности	Очистить поверхность от пыли. Снять скребком смолу, выделяющуюся из сучков. Обработать сучки специальным лаком или грунтом по назначению. Дефекты зашпатлевать и выровнять. После высыхания поверхность отшлифовать и очистить от пыли.

Грунтование обязательно перед нанесением краски на деревянные, пористые поверхности и поверхности, зашпатле-ванные сухими строительными смесями.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

При проведении работ температура воздуха и основания должна быть от +5 °С до +35 °С. Рекомендуемая влажность воздуха - 60-70 %, максимально допустимая - 80 %.
Защищаемые от грунтовки фрагменты интерьера заклеить малярной лентой.
Перед началом работ грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылением в 1-2 слоя на сухую чистую поверхность.
Для стандартного грунтования внутри помещений разбавить дистилированной водой в пропорции 1:3: одна часть грунтовки на три части воды. Для межслойного грунтования в процессе шпатлевания использовать пропорцию 1:6.
Использование неразбавленного концентрата для внутренних работ допускается только для деревянных поверхностей. Во всех остальных случаях неразбавленный концентрат не применяется для внутренних работ. Блестящие участки после высыхания зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.

Нанесение кистью: рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам размера. Перед началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи сухой ткани.

Не погружать кисть слишком глубоко в емкость с разведенной грунтовкой. Не набирать на кисть слишком много грунтовки (раствора) во избежание образования потеков на поверхности.

Нанесение валиком: Для гладких поверхностей и потолка рекомендуется валик с коротким ворсом 0,8-0,95 см, для фактурных поверхностей - валик с ворсом 1,5 см, чтобы равномерно обработать неровности. Используя валик и кювету, наносить грунтовку на поверхность способом раскатывания.

Распыление грунтовки: Для достижения наилучшего результата рекомендуется безвоздушный распылитель с диаметром сопла 0,008-0,010 дюйма (номер форсунки 408-510) при давлении 60-80 бар.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По завершении грунтования инструменты промыть в теплой чистой воде. Не хранить кисти и валики в воде до следующего применения: это снижает качество инструмента и может ухудшить результат работы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Остатки грунтовки хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +35 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности в невскрытой таре при соблюдении указанных условий - 2,5 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта и пустую тару утилизировать в соответствии с местными требованиями. Не сливать продукт в канализацию, водоемы или на грунт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ ознакомиться с инструкцией на таре. Продукт на водной акриловой основе, не имеет резкого запаха. Работы проводить в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать аэрозоль при распылении. Использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с красками и растворителями.